



Primer.

Valore limite UE (cat. BS/g): 350 g/l (2010).

Il prodotto Fondo opaco per legno e muri contiene al massimo 350 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura opaca bianca particolarmente adatta per la preparazione di superfici di legno e per muri all' interno.

Dotata di ottimo potere riempitivo, permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5 - 6 ore.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il supporto deve essere perfettamente asciutto, umidità relativa massima 12 %, carteggiare e spolverare.

Legno già trattato: se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente sverniciare completamente con SVET sverniciatore universale.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco.

Stuccare con JUSTUCK o RIEMPSTUCK, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare due mani di **FONDO OPACO PER LEGNO E MURI** con un intervallo di almeno 12 ore carteggiando tra una mano e l'altra, applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o più strati di **FONDO OPACO PER LEGNO E MURI** allo spessore di 35 Microns ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIV A.

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
16		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		max. 5 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		1 ORA		1,7		max. 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		2 - 3 ORE		55 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		5 - 6 ORE		K.U. 95		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
24 MESI		12 ORE		35 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.vipvernici.it